KATTUMISVASTASED VÄRVID

Muda, vetikad, nuivähid, ussid ja muu saaste on meresõidul teie peamised nuhtlused. Need tekitavad takistust, aeglustavad liikumist, põletavad tarbetult kütust, vähendavad manööverdusvõimet, võivad kahjustada laevakere ja lisaks tekitada keskkonnakahju, kui need satuvad uutesse elupaikadesse. Tagajärjed võivad olla tõsised, mis tõestab, et kattumisvastane värv on väga oluline toode.

Saasteprobleem võib pisikeste geograafiliste liikumistega tohutult erineda. Isegi samas jahisadamas võib igas kais esineda erinevaid saasteprobleeme.

Meie valikus on kolm toodet, millest leiate kindlasti oma paadile sobiva.

Meie suure toimivusega kattumisvastased värvide tootmisel kasutatakse ainulaadset võimendavat biotsiidi tehnoloogiat, et hoida laevakere kuni 24 kuu jooksul kõige karmimates tingimustes puhtana.



Kattumisvastane värv Premium+

Meie parimate omadustega erodeeruv kattumisvastane värv tagab kahe kihi korral saastekaitse 18–24 kuud, et pikendada maksimaalselt teie merel viibimise aega.

Põhineb vaskoksiidil, mida on täiendatud lisabiotsiididega ülima tugevuse saavutamiseks. Sobib jahtidele maksimaalse sõidukiirusega 30 sõlme.

Kattumisvastane värv Premium+ sobib kasutamiseks koos enamiku muude kattumisvastaste värvidega. Kahtluse korral kontrollige esmalt Precisioni sobivustabelit. Võib kanda enamik aluspindadele, v.a alumiiniumile.

Sobib ideaalselt kasutamiseks kõige probleemsemates saastepiirkondades.

- Kaitse 18–24 kuud (kaks kihti)
- Alus on 8 tundi pärast värvimist kasutusvalmis
- Ainulaadne lisabiotsiidi tehnoloogia ülimaks saastekaitseks
- Ühildub enamiku konkureerivate toodetega

Kattumisvastane värv Premium A+



Heade omadustega erodeeruv kattumisvastane värv tagab kahe kihi korral saastekaitse 18–24 kuud, et pikendada maksimaalselt teie merel viibimise aega.

Lisaks suurepärastele kattumisvastastele omadustele toimib see tänu kõvemale kattekihile hästi ka veepiiril oleva kihina. Sobib jahtidele maksimaalse sõidukiirusega 30 sõlme.

Precisioni kattumisvastane värv Premium A+ sobib kasutamiseks koos enamiku muude kattumisvastaste värvidega. Kahtluse korral kontrollige esmalt Precisioni sobivustabelit. Võib kanda enamik aluspindadele, sh alumiiniumile.

Sobib ideaalselt kasutamiseks kõige probleemsemates saastepiirkondades.

- Kaitse 18–24 kuud (kaks kihti)
- Alus on 8 tundi pärast värvimist kasutusvalmis
- Sobib alumiiniumist laevakerede jaoks
- Saadaval ka helevalgena
- Sobib kasutamiseks ka paadi veeliini märkmiseks

Kattumisvastane värv Performance



Üldotstarbeline erodeeruv kattumisvastane värv, mis pakub hea ühilduvuse ja konkureeriva toimivuse kombinatsiooni.

Vaskoksiidil põhinev Precisioni kattumisvastane värv Performance sobib jahtidele sõidukiirusega kuni 30 sõlme.


Sobib kasutamiseks kõige probleemsemates saastepiirkondades. Sobib suurepäraselt ka magevee jaoks.

- Kaitse 12 kuud
- Ühildub enamiku teiste kattumisvastaste värvidega
- Alus on ilma täiendava ettevalmistuseta kasutusvalmis kuni 3 kuud pärast pealekandmist
- Sobib ideaalselt ka magevee jaoks

VÄRVIMISSKEEMID

Kattumisvastase värvi maksimaalseks ärakasutamiseks soovitame ilma pinnakatteta aluspinnale pealekandmisel järgida järgmisi skeeme.


ÜHEKOMPONENTSETE TOODETE SKEEM



PRECISIONI KATTUMISVASTANE VÄRV
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

KATTUMISVASTANE KRUNT JA TÕKKEKIHT
(üks kiht)


OLEMASOLEV KATTEKIHT (kontrollige sobivust)



PRECISIONI KATTUMISVASTANE VÄRV
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

KATTUMISVASTANE KRUNT JA TÕKKEKIHT
(üks kiht)

GRP



PRECISIONI KATTUMISVASTANE VÄRV
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

KATTUMISVASTANE KRUNT JA TÕKKEKIHT
(kaks kihti)

KATTUMISVASTANE KRUNT JA TÕKKEKIHT
(üks kiht, vedeldatud 25%)

PUIT



KATTUMISVASTANE VÄRV PREMIUM A+
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

KATTUMISVASTANE KRUNT JA TÕKKEKIHT
(kaks kihti)

ALUMIINIUM



PRECISIONI KATTUMISVASTANE VÄRV
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

KATTUMISVASTANE KRUNT JA TÕKKEKIHT
(kaks kihti)


TERAS

Enne tööde alustamist lugege aluspinna ettevalmistamise juhendit.

Miks on tähtis kasutada toodet õiges koguses?

Erodeeruv kattumisvastane värv toimib mööda pinda liikuva vee hõõrdumise tagajärjel, et tagada värvikihi kontrollitud eemaldumine. Värvikihi erodeerumisel paljastatakse värske biotsiid, mis tagab ühtlase tulemuse kogu hooaja vältel. Kui kantakse peale liiga õhuke värvikiht, siis kulub see enne hooaja lõppu ära ja võimaldab saastel kogunema hakata, kuna biotsiidi kaitset enam pole.

Tähtis on paati regulaarselt kasutada, et erodeerumisprotsess saaks toimuda. Pikka aega kasutuseta seisvatel paatidel tekib suur lahustunud värvikiht. See tähendab, et biotsiid on värvikihist välja lahustunud, kuid järelejäänud värvikiht on jätkuvalt terve takistades värske biotsiidi eraldumist. See vähendab toote toimivust ja pinna stabiilsust, vajades suuremat ettevalmistamist enne uue kihi pealekandmist.



VAJAMINEVA VÄRVIKOGUSE KALKULAATOR

Kattumisvastase värvi kahe kihi jaoks (l) ALUSE TÜÜP	PIKKUS 5 m / 16 jalga	7 m / 24 jalga	9 m / 30 jalga	11 m / 35 jalga	12 m / 40 jalga	15 m / 50 jalga
Mootorpaat	2,5	4,5	8,0	10,0	12,5	17,5
Pika kiiluga purjekas	2,5	4,5	7,5	9,5	11,5	16,0
Lühikese kiiluga purjekas	1,5	3,0	5,0	6,5	8,0	10,0

Väärtused on hinnangulised. Kohandatud koguste jaoks võtke ühendust meie klienditoega +372 56 201 960.

KATTUMISVASTASED VÄRVID

OHUD, KUI KATTUMISVASTAST VÄRVI EI KASUTATA

- Väiksem aluse kiirus
- Suurem kütusekulu
- Väiksem manööverdusvõime
- Konstruktsioonikahjustuste ja määrdumisjälgede oht
- Sissetungivate liikide ümberasustamine

KANDKE ALATI SOBIVAT KAITSERIIETUST ... VT LK 32



Kindad | Tolmumask | Kaitseülikond | Kaitseprillid



KOKKUVÕTTEV TABEL

TOOTE NIMI	TOIMIVUSTASE	KATVUS	VAJALIK VEDELDI	PUUTEKUIV / LÕPLIKULT KUIV	KATMISAEG (MIN/MAX)	KASUTUSVALMIDUS	SOBIVUS VEEPIIRIST KÕRGEMAL VÕI MADALAMAL	PAIGALDUSVAHENDID	SOBIV ALUSPIND	PAKENDI SUURUSED
Premium + 	*****	10 m²/l	Kattumis-vastane vedeldi	3 tundi / 18 tundi	16+ tundi	8 tundi – 3 kuud	Madalamal	Värvirull	Teras GRP Puit	2,5 l 1 l
Premium A+ 	****	10 m²/l	Kattumis-vastane vedeldi	3 tundi / 18 tundi	16+ tundi	8 tundi – 3 kuud	Madalamal	Värvirull	GRP Teras Puit Alumiinium	2,5 l 1 l 500 ml
Toimivus 	***	10 m²/l	Kattumis-vastane vedeldi	3 tundi / 18 tundi	16+ tundi	8 tundi – 3 kuud	Madalamal	Värvirull	GRP Teras Puit	2,5 l 1 l

NÕUANDED


- ✓ **Kattumisvastast värvi tuleb alati märglihvida, et minimeerida tolmu teket. Kuiva liivapaberi kasutamine tekitab biotsiidi tolmu, mida teie ja teised kõrvalolijad ei taha sisse hingata.**
- ✓ Kasutage kattumisvastaste värvide kasutamisel alati nõuetekohast kaitsevarustust. Kasutage kindaid, tolmumaski, kaitseprille ja -ülikonda.
- ✓ **Kui olemasoleva katte puhul on näha värvikihi lagunemist või süvendite teket, tuleb vana värvikiht eemaldada kuni krundini, aluspinnani või stabiilse kihini. Seda selleks, et uus kattumisvastane värv ei hakkaks kohe maha kooruma, kui jaht vette lastakse.**
- ✓ Ärge muretsege, kui te pärast kattumisvastase värvi pealekandmist aluse vettelaskmisaega ületate. Lihtsalt peske kattumisvastast värvi madalsurvepesuriga ja hõõruge kergelt käsnaga. See eemaldab kõik saasteained, mis võivad takistada kattumisvastase värvi toimet, aktiveerides pinna uuesti.
- ✓ **Enne kasutamist tuleb kattumisvastast värvi alati segada, kuna rasked komponendid võivad olla purgi põhja vajunud.**

KATTUMISVASTASE VÄRVI PEALEKANDMINE

! KEEMILISED EMALDUSVAHENDID VÕIVAD AIDATA KATTUMISVASTASE VÄRVI EEMALDAMIST, KUID VEENDUGE, ET SEE EI KAHJUSTAKS GEELKATET

Kui paat tõstetakse veest välja ...

1. Peske seda survega mageveega.



Tagage alati jäätmete nõuetekohane kogumine ja kõrvaldamine kattekihtide eemaldamisel. (Järgige BCF-i kattekihtide eemaldamise juhendit.)

Katke maapind jäätmete kogumiseks.



KASUTAGE ALATI VAJALIKKU ISIKUKAITSEVARUSTUST, VT LK 32



Kaitseprillid | Tolmumask | Kindad | Kaitseülikond


2. Kas värv koorub?



JAH → Hõõruge kaabitsaga lahtine värv maha.



EI ↓




Kasutage 180 jämedusega märga ja kuiva liivapaberit pinna silumiseks.

või valige lihtsam variant ja laske asjatundjal laevakere puhastada

3.



Segage kattumisvastast värvi vähemalt 5 minutit.




Kasutage lühikeste karvad/harjastega rulli.




Või pintslit, et kattumis-vastane värv peale kanda.

4.



Kandke värv peale.

5.



Laske min 8 tundi ja max 3 kuud kuivada enne vettelaskmist.

6.



Kuni 18 kuud purjetamisrõõmu.

SOBIVUSTABEL

	Vana kattumisvastane värv	UUS kattumisvastane värv PRECISION		
		Premium A+	**Premium +**	**Performance**
	Vasekiht			
HEMPEL	Tiger Xtra			
HEMPEL	Cruising Performer			
HEMPEL	Aluxtra			
HEMPEL	Ocean Performer			
HEMPEL	Hard Racing			
HEMPEL	Broads			
HEMPEL	Silic One			
HEMPEL	Mille Prop			
INTERNATIONAL	Micron Extra 2			
INTERNATIONAL	Trilux 33			
INTERNATIONAL	Interspeed Ultra 2			
INTERNATIONAL	Cruiser Uno EU			
INTERNATIONAL	Cruiser Bright White			
INTERNATIONAL	Boatguard EU			
INTERNATIONAL	VC 17M Extra - Graphite			
INTERNATIONAL	VC Offshore			
INTERNATIONAL	Micron Optima			
INTERNATIONAL	Micron WA			
PRECISIO	Premium A+			
PRECISIO	Premium +			
PRECISIO	Performance			
SEAJET	031 Samurai			
SEAJET	33 Shogun			
SEAJET	34 Emperor			
SEAJET	037 Coastal			
SEAJET	38 Taisho			
SEAJET	39 Platinum			
SEAJET	PellerClean			
	Tundmatu kate			

LEGEND

- Eemaldage kate kuni stabiilse krundini. Märglihvige ning kandke peale kattumisvastane krunt ja tõkkekiht.
- Märglihvige vana kattumisvastast värvi ja kruntige kattumisvastase krundi ja tõkkekihiga.
- Märglihvige vana kattumis-vastast värvi ja kandke peale valitud Precisioni kattumisvastane värv.
- Võtke ühendust Precision tehnilise tugiliiniga.

Soovitame eemaldada perioodiliselt kõik kattumisvastase värvi kihid kuni krundini, et vältida liigse kihi tekkimist.
Vastasel juhul võib see kiht laevakere küljest eemalduda.

KATTEVÄRVI REEGEL

Kattevärve võib reeglina omavahel koos kasutada, kuid pidage alati meeles järgmist.

Ühekomponentset värvi võib kasutada kahekomponentse peal, kuid mitte kunagi vastupidi.

Kahekomponentse värvi tugev lahusti võib põhjustada ühekomponentse värvi kihi pehmenemist.